

J A S S 5 S 値補正表（参考）

2025 年 4 月 1 日

豊岡生コンクリート協同組合

セメントの種類	コンクリートの打ち込みから材齢 28 日までの期間 の予想平均気温 θ の範囲（℃）とその期間			暑中期間 日平均気温の 平年値（℃）
普通ポルトランドセメント (N)	気温範囲	$8 \leq \theta$	$0 \leq \theta < 8$	25 以上
	適用期間	3/10～7/4 9/4～11/16	11/17～3/9	7/5～9/3
早強ポルトランドセメント (H)	気温範囲	$5 \leq \theta$	$0 \leq \theta < 5$	25 以上
	適用期間	2/18～7/4 9/4～12/8	12/9～2/17	7/5～9/3
高炉セメント B 種 (BB)	気温範囲	$13 \leq \theta$	$0 \leq \theta < 13$	25 以上
	適用期間	4/4～7/4 9/4～10/19	10/20～4/3	7/5～9/3
構造体強度補正值 $_{28}S_{91}$ (N/mm ²)		3	6	6