

J A S S 5 S 値補正表

2025 年 6 月 1 日

セメントの種類	コンクリートの打ち込みから材齢 28 日までの期間 の予想平均気温θの範囲（℃）とその期間			暑中期間 日平均気温の 平年値（℃）
普通ポルトランドセメント (N)	気温範囲	8≤θ	0≤θ<8	25 以上
	適用期間	3/10～7/4 9/4～11/16	11/17～3/9	7/5～9/3
早強ポルトランドセメント (H)	気温範囲	5≤θ	0≤θ<5	25 以上
	適用期間	2/18～7/4 9/4～12/8	12/9～2/17	7/5～9/3
高炉セメント B 種 (BB)	気温範囲	13≤θ	0≤θ<13	25 以上
	適用期間	4/4～7/4 9/4～10/19	10/20～4/3	7/5～9/3
構造体強度補正值 28S91 (N/mm ²)		3	6	6