

# J A S S 5 S 値補正表

2025年6月1日

セメントの種類	コンクリートの打ち込みから材齢 28 日までの期間 の予想平均気温 $\theta$ の範囲 (°C) とその期間			暑中期間 日平均気温の 平年値 (°C)
	普通ポルトランドセメント (N)	気温範囲	$8 \leq \theta$	$0 \leq \theta < 8$
適用期間		3/10~7/4 9/4~11/16	11/17~3/9	7/5~9/3
早強ポルトランドセメント (H)	気温範囲	$5 \leq \theta$	$0 \leq \theta < 5$	25 以上
	適用期間	2/18~7/4 9/4~12/8	12/9~2/17	7/5~9/3
高炉セメントB種 (BB)	気温範囲	$13 \leq \theta$	$0 \leq \theta < 13$	25 以上
	適用期間	4/4~7/4 9/4~10/19	10/20~4/3	7/5~9/3
構造体強度補正值 $2.8 S_{9.1}$ (N/mm <sup>2</sup> )		3	6	6